

КОЛЕР КРАСКА ДЛЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ КРАСОК

Тип	Колер краска для водно- дисперсионных красок, стойкая к мытью.
Область применения	Предназначена для ручной колеровки водно-дисперсионных красок (все тона) и фасадных красок (только тона №8-15, в состав которых входят светостойкие неорганические пигменты). Для внутренних работ может быть использована как самостоятельная краска. Окрашенные поверхности можно многократно мыть мягкой поролоновой губкой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	5 - 8 м ² /л, в зависимости от цвета (расход колер краски как самостоятельной краски); расход заколерованного материала – в зависимости от вида краски и типа окрашиваемой поверхности.
Сухой остаток	Ок. 50 % в зависимости от цвета.
Плотность	1,25 – 1,40 кг/л в зависимости от цвета.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением.
Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	1 час. Следующий слой можно наносить через 4-6 часов.
Блеск	Матовый.
Цвет	№01 красный, №02 оранжевый, №03 желтый; №04 золотистый, №05 изумрудно - зеленый, №06 синий, №07 зеленое яблоко, №08 красно - коричневый, №09 охра, №10 кофейный, № 11 черный, №13 шоколадно - коричневый, №14 зеленый, №15 бежевый, № 17 синее море, №19 морская волна, №20 сиреневый.
Хранение транспортировка	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года.
Фасовка	0,75 л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 700 44 22
пн-пт: 8.00—20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

КОЛЕР КРАСКА ДЛЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ КРАСОК

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, жира, грязи и пыли. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски подготовленную поверхность рекомендуется прогрунтовать грунтовкой «Глубокого проникновения 2-в-1 Универсал» ТЕКС.
Колеровка	Смешать колер краску с белой водно-дисперсионной краской. Оттенок заколерованной краски зависит от типа колеруемого материала. При окраске поверхностей с большой площадью рекомендуется предварительно смешать необходимое количество заколерованной краски в одной емкости для обеспечения равномерного тона (как минимум для окрашивания в 1 слой).
Окраска	Окраску колерованной краской производить в соответствии с технологией ее нанесения. Колер краску наносить кистью, валиком или распылением.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.
Не смешивать с другими красками и растворителями.
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте.
Проводить работы в проветриваемом помещении.
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ ВОПРОСОВ и ПОЖЕЛАНИЙ

8 800 700 44 22
пн-пт: 8.00—20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный